

ESMALTE SINTÉTICO TRIPLE ACCIÓN



DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético de película dura y brillante para interiores y exteriores.

USOS

Indicado para la protección y decoración de superficies de mampostería, metal y madera. Otorga excelente resistencia a la suciedad, al desgaste y a los agentes atmosféricos.

CARACTERÍSTICAS

Vehículo: Resinas alquídicas modificadas.
Pigmento: Dióxido de titanio y otros, según color.
Peso específico: 1,06 (color Blanco).
Punto de inflamación: 40°C (copa cerrada)
Rendimiento: 10 a 15 m² por litro por mano.
Color: Según muestrario. Puede teñirse con hasta 30 cm³ de tinte universal por litro de pintura.
Brillo: Brillante.
Numero de manos: 2.
Secado duro: 8 horas.
Secado tacto: 3 horas.
Repintado mínimo: 8 horas
Solvente de limpieza y disolución:
Disolvente para Sintéticos aguarrás mineral
Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

TRATAMIENTO PREVIO

Limpiar la superficie eliminando suciedad, grasitud y restos de adhesivos con detergente y agua, hongos y algas con Solución Fungicida. Quitar polvillo y pintura floja y descascarada. No dejar restos de productos de limpieza.
En superficies pintadas en buen estado, si mantienen el brillo lijar hasta matearlas y recoger con un paño el polvillo resultante.
En superficies de madera lijar suavemente, limpiar y aplicar una mano de Esmalte Sintético Triple Acción diluido con aguarrás mineral. En superficies de hierro eliminar el óxido por cepillado o lijado. En caso de necesitar una protección extra sobre metales ferrosos, aplicar una mano de fondo anticorrosivo o antióxido.
En mampostería no debe pintarse hasta completar su secado y hasta eliminar la alcalinidad.
Para este proceso se requiere dejar pasar 3 meses en exteriores y 6 meses en interiores o lavar con ácido muriático al 20% en agua, enjuagar y dejar secar. Asegurarse de que la superficie quede neutra. De no ser así la pintura sufrirá una degradación por saponificación, perdiendo totalmente sus propiedades.

APLICACIÓN

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. De ser necesario, diluir con una mínima cantidad de disolvente para sintéticos.
Aplicar dos manos a pincel, rodillo y soplete convencional o tipo "airless".
No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

Sistema a utilizar: Pincel/ Soplete
Rodillo Airless Convencional

Diluyente: 0 a 5% 5 a 10% 10 a 15%
Orificio de pico: 0,33 mm 1,8 - 2 mm
Presión de pico: 8 a 12 MPa 0,3 a 0,4 MPa

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión.
- Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- NO INFLAMABLE.
- Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555



CRISTIAN PUGLIESE



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Asimismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, VALEN no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ± 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.